TRAFILTUBI - CARATTERISTICHE MECCANICHE ACCIAI LEGATI E AL CARBONIO														
GRADO	+N				+SR			+C		+LC		+A		
	Rs (Mpa) min	Rm (MPa) min	Rm (MPa) max	A% min	Rs (Mpa) min	Rm (MPa) min	A% min	Rm (MPa) min	A% min	Rm (MPa) min	A% min	HB max	Rm (MPa) min	A% min
E 235	235	340	480	25	350	420	16	480	6	420	10		315	25
E 255	255	440	570	21	375	520	12	580	5	520	8		390	21
E 355	355	490	630	22	450	580	10	640	4	580	7		450	22
E 410	410	550	700	22	590	690	12	750	4	620	8		520	22
16MnCr5												207		
C35E	280	460		21				590	5	540	7		440	22
C45E	340	540		18				720	4	670	6		510	20
C60E												241		
25CrMo4	390	620	800	18				720	4	670	6	212		
42CrMo4								720	4	670	6	241		
15CrMoV6* **	780	980		10										
T/P 91* **														